

- Após endurecimento ou reticulação completa, proporciona revestimentos dotados de uma elevada dureza e elasticidade
- Boa lacagem
- Evita a formação de poeiras
- Excelente resistência à água e aos detergentes
- É de fácil aplicação
- Muito boa resistência à abrasão

### 1. DESCRIÇÃO

Verniz poliuretano mono-componente para interiores que endurece com a humidade ambiente. Para pavimentos em madeira.

### 2. Usos TÍPICOS

O produto foi concebido para o envernizamento de *Madeiras* em pisos onde seja exigida uma elevada resistência a esforços abrasivos intensos, assim como uma boa resistência física e química.

### 3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Brilhante (1515) Meio Brilho (1517) Cêra (1518)
Cor:	Incolor
Substrato:	Madeira
Processo de aplicação:	Rolo ou Trincha ou Pistola
Rendimento prático:	8 – 12 m <sup>2</sup> /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 2 horas Secagem total: 4 horas
Viscosidade a 20°C:	30 ± 10 seg em Ford 5
Densidade a 20°C:	1,00 ± 0.15 Kg/dm <sup>3</sup>
Teor de sólidos:	Aprox. 51%
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L Este produto contém no max. 495 g/L COV <small>(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)</small>
Estabilidade em armazém:	1 ano quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

#### 4. DADOS DE APLICAÇÃO

##### 4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

###### **Madeira**

Deve estar muito bem limpa, devidamente lixada e seca.  
O teor de humidade deve estar compreendido entre 8-12%.

###### **Repinturas ou reenvernizamentos**

Deve remover-se toda a tinta ou revestimento que não ofereça condições de segurança ou que esteja mal aderente ou a esfoliar.  
No caso de revestimentos brilhantes, mas ainda sólidos, deve fazer-se um ataque por lixiviação seguido de uma limpeza com água.  
Em qualquer dos casos, sugerimos sempre, um ensaio prévio de compatibilidade e adesão com a pintura ou revestimento antigo.

##### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

##### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1 Demão: 10% Restantes: 10%
Diluyente:	<b>Diluyente Kartaco 4100</b>
Diluyente de limpeza:	<b>Diluyente Celuloso 5000</b>

#### 5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.