

- Fácil de aplicar
- Não necessita de isolamento podendo ser aplicada diretamente no reboco. Para melhorar a aderência aplicar uma demão diluída a 30% com água
- Disfarça as irregularidades da superfície
- Muito boa aderência e resistência à saponificação

1. DESCRIÇÃO

Tinta texturada com boa resistência à intempérie e uma boa opacidade. Com fungicidas e algicidas (princípios ativos Diuron e OIT).

2. USOS TÍPICOS

O produto foi especialmente estudado para ser aplicado em rebocos no exterior, assegurando uma excelente proteção e efeito decorativo, mesmo em ambientes climatéricos severos.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Areado
Cor:	Pode ser fornecido numa grande variedade de cores
Substrato:	Reboco tradicional e Betão
Processo de aplicação:	Rolo
Rendimento prático:	1-1.5 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tacto: 2 horas Secagem total: 8-12 horas
Viscosidade a 20°C:	0.900 – 1.100 Kg em Stormer
Densidade a 20°C:	1.70±0.1 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 77% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L Este produto contém no max. 7 g/L COV <small>(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)</small>
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, liberta de areias mal aderentes ou gorduras. Em trabalhos de repintura, convém limpar muito bem a superfície de modo a eliminar completamente poeiras, gorduras e resíduos de tinta mal aderente.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Aplicar a 1ª demão diluída a 30%, as restantes demãos aplicar tal como é fornecida
Aplicação:	<u>Em rebocos novos:</u> De um modo geral é costume aplicar a tinta com uma escova com distribuição uniforme seguida de desenho com rolo próprio. A Tinta Texkar Estoril 2017 permite uniformizar superfícies. Neste caso o aplicador deve ter o cuidado de aplicá-la em camadas uniformes e homogéneas. <u>Repinturas:</u> No caso de repinturas e quando há dúvidas sobre a solidez do suporte, sugerimos sempre a aplicação prévia do nosso Isolador Policril 3070 diluído a 30%.
Diluyente:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.