

- Sem solventes
- Pode ser aplicada independentemente da temperatura
- Excelente capacidade de impermeabilização dos suportes
- Elasticidade contínua e permanente
- Fácil de aplicar
- Bom poder de adesão
- Excelente resistência à intempérie
- Impermeabilidade total, mesmo em presença contínua de água

1. DESCRIÇÃO

Membrana de poliuretano aquosa transitável. Resistente a fungos e algas (princípios ativos Diuron e OIT).

Elasticidade permanente. Para melhor impermeabilização deve ser reforçada com tela de fibra de vidro entre a 2ª e 3ª demão.

2. Usos TÍPICOS

Membrana desenvolvida para impermeabilização de terraços, coberturas, casas de banho, fontes e fachadas, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Meio Brilho
Cor:	Pode ser fornecido numa grande variedade de cores
Substrato:	Todo o tipo de suportes minerais ou de madeira Nota: Não aplicar sobre suportes vidrados
Processo de aplicação:	Pistola, Rolo ou Trincha
Rendimento prático:	0.5 - 1 m ² /L por demão (no final nunca podemos ter menos de 1,7 Kg/m ²) (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tacto: 20 min Secagem total: 24 horas
Viscosidade a 20°C:	25000 – 30000 cP (Brookfield, R6, 30 rpm)
Densidade a 20°C:	1.20 ± 0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 98% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/L Este produto contém no max. 7 g/L COV <small>(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)</small>
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar também secas, sem gorduras, escovadas e limpas.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1ª Demão: 10% água Restantes: Tal como é fornecida
Aplicação:	Aplicar 2 a 3 demãos de Akuastop 2048
Diluyente:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.