

- **Fundo nitroceluloso de ótima qualidade**
- **Secagem rápida**
- **Fácil lixagem**
- **Bom poder de enchimento**
- **Tem muito boa adesão e elasticidade permanente**
- **Proporciona um ótimo rendimento ao verniz celuloso posteriormente aplicado**

### 1. DESCRIÇÃO

Tapa poros de secagem rápida para madeiras interiores.

### 2. USOS TÍPICOS

O produto foi desenvolvido para ser aplicado em todo o tipo de móveis, portas e rodapés de madeira. Especialmente concebido para que, quando aplicado sobre madeira, permita fechar ou encher os poros da madeira.

Pode ser utilizado como substituto de acabamentos com cera.

Em interiores aplicar uma só demão cruzada que depois de seca é lixada com lixa fina é suficiente para um bom acabamento.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

### 3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	incolor
Substrato:	Madeiras
Processo de aplicação:	Pistola , Trincha ou rolo
Rendimento prático:	8 - 10 m <sup>2</sup> /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tato: 10 minutos Secagem total: 3 horas
Viscosidade a 20°C:	40 ± 10 seg. em Ford 5
Densidade a 20°C:	0.95 ± 0.10 Kg/dm <sup>3</sup>
Teor de sólidos:	Aprox. 14% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

### 4. DADOS DE APLICAÇÃO

#### 4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A madeira onde vai ser aplicado o produto deve estar bem seca, limpa, devidamente lixada e nivelada.

#### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

#### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	10%
Aplicação:	1 demão
Diluyente:	Diluyente Celuloso 5000
Diluyente de Limpeza:	Diluyente Celuloso 5000

#### 5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.