

- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Com bastante relevo
- Disfarça as irregularidades da superfície

### 1. DESCRIÇÃO

Tinta texturada de fácil aplicação permitindo uma pintura sem emendas, para regularização de suportes. Resistente à intempérie. Com tratamento anti-fungos e anti-algas (princípios ativos OIT e Diuron).

### 2. USOS TÍPICOS

Aplicação sobre rebocos de cimento para uniformizar as superfícies. Aconselhamos a que seja sempre recoberta com tinta.

### 3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Texturado mate
Cor:	Branca
Substrato:	Rebocos de cimento ou superfícies pintadas devidamente preparadas.
Processo de aplicação:	Trincha, pistola ou rolo
Rendimento prático:	1-1.5 m <sup>2</sup> /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tacto: 2 horas Secagem total: 8-12 horas
Densidade a 20°C:	1.60±0.10 Kg/dm <sup>3</sup>
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L Este produto contém no max. 27 g/L COV <small>(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)</small>
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

### 4. DADOS DE APLICAÇÃO

#### 4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

##### **Suportes Novos**

Reboco Areado – Deve estar bem seco e liberto de areias mal aderentes, isento de sujidades e bem duro.

Betão e Cimento – Seco e estabilizado.

##### **Suportes Antigos**

Repinturas – Convém limpar muito bem a superfície de modo a eliminar completamente poeiras, gorduras e retirar toda a tinta mal aderente.

No caso de pinturas antigas brilhantes, mas ainda sólidas, para favorecer a adesão eliminar o brilho através de lixagem e depois lavar com água.

Em suportes resultantes de descofrados estes devem estar devidamente isentos de matérias que possam afetar a adesão (gorduras, óleos de descofrados, silicones).

Devem apresentar boa coesão, ou seja, devem estar devidamente solidificados.

#### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

#### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Se necessário no máx. 10%
Aplicação:	1 demão
Diluyente:	Água

#### 6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.