

1. DESCRIÇÃO

Tela de poliéster não tecido de 50 gramas para a armadura de membranas impermeabilizantes.

2. USOS TÍPICOS

Armadura de membranas impermeabilizantes.

Reforço de pontos singulares, como ângulos, juntas de dilatação, fissuras ativas, juntas de isolamento.

Reforço de todas as uniões entre materiais heterogéneos com diferentes coeficientes de dilatação.

3. CARACTERÍSTICAS

Peso	50g/m ²
Espessura	0,43mm
Max resistência tração longitudinal	60N/50mm
Elasticidade longitudinal	20%
Elasticidade transversal	20%
Encolhimento longitudinal	<3,3%
Encolhimento transversal	<3,3%
Rolos	1,05m. x 100m.
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

Recortar com tesoura a quantidade necessária para a zona a tratar e colocar a armadura sobre a primeira demão de membrana líquida fresca. Respeitar as indicações descritas na ficha técnica da membrana.

Ajudar a impregnação e a aderência da tela com o produto com a ajuda do rolo.

Aplicar uma segunda demão de membrana de impermeabilização depois da secagem da primeira.

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.