

- Ótima adesão a todo o tipo de substratos minerais
- Bom poder de cobertura
- Fácil aplicação, permite disfarçar pequenas imperfeições
- Elevado rendimento
- Ótima resistência à intempérie
- Excelente resistência à saponificação
- Boa resistência à água e aos álcalis
- Com fungicidas e algicidas

1. DESCRIÇÃO

Tinta acrílica com areado fino e uniforme, disfarça as imperfeições do reboco e pode mesmo ser aplicada antes das tintas lisas para evitar as manchas provenientes das reparações com massas novas. Tratamento anti-fungos (princípios ativos OIT e Diuron). 100% Acrílica.

2. USOS TÍPICOS

Este produto foi especialmente estudado para aplicações em superfícies onde é exigida uma qualidade superior e excelente resistência à intempérie.

Permite a regularização dos rebocos degradados evitando o aparecimento de manchas típicas das repinturas sobre rebocos antigos.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate/ Areado fino
Cor:	Pode ser fornecido numa grande variedade de cores.
Substrato:	Reboco, cimento e betão
Processo de aplicação:	Rolo anti-gota
Rendimento prático:	5-6 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e das condições de aplicação)
Tempo de secagem: (a 23°C e 60% de humidade relativa)	Secagem ao tacto: 2 horas Secagem total: 8-12 horas
Viscosidade a 20°C:	15000 – 20000 cP (Brookfield, R6, 30 rpm)
Densidade a 20°C:	1.50±0.10 Kg/dm ³
Teor de sólidos:	Aprox. 70% Peso
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L Este produto contém no max. 31 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas de produtos diferentes dos por nós recomendados. Alertamos para a responsabilidade de qualquer um dos agentes ao longo da cadeia de distribuição incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da humidade

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

REBOCOS NOVOS: aguardar pela cura completa do reboco, que demora cerca de 1 mês. Os rebocos devem estar secos, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outras substâncias. Deve-se escovar as partículas mal aderentes. Aconselha-se a aplicação de uma demão de Policril 3070 e deixar secar.

REPINTURAS: Deve-se efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão, ou escovar para remoção da tinta envelhecida não aderente. As fissuras existentes e as zonas danificadas devem ser reparadas com a Massa Kartek 3093M, e tratar como reboco novo. Nas zonas em que se visualiza o reboco, deve-se proceder conforme indicado para rebocos novos.

SUPORTES CAIADOS ANTERIORMENTE: Efetuar uma limpeza com jato de água sob pressão. Se após a lavagem o suporte estiver isento de cal, deve-se aplicar uma demão do Primário Karpolite Anti-salitre 1309 e deixar secar. Caso contrário, deve-se aplicar uma demão de Policril 3070 e deixar secar.

SUPORTES CONTAMINADOS COM MICRO-ORGANISMOS: Deve-se efetuar previamente um tratamento com Líquido anti fungos diluído em água.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade Relativa:	Inferior a 80%
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	1ª Demão: 10% água Restantes: Conforme é fornecida
Aplicação:	Duas a três demãos de AcrilTEX 2980
Diluyente:	Água

5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

De um modo geral deve evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Deve utilizar este produto em locais ventilados e não deitar os resíduos resultantes da sua utilização no esgoto. Manter fora do alcance das crianças. A embalagem deve estar bem fechada e ser conservada num local apropriado, mantida em local seguro e em posição correta. Deve ser assegurado o transporte apropriado do produto, prevenido qualquer acidente que possa ocorrer, tais como, a rutura ou deterioração das embalagens. O produto não deve ser utilizado e nem armazenado em condições de temperatura extremas. Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.